

ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

Нанесение материала требует определенных навыков и должно производиться только квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с данными материалами.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стеновое фактурное покрытие для внутреннего и наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

СВОЙСТВА:

Фактурная штукатурка поставляется готовой к применению. Фактура имеет своеобразный рисунок «шагрени», т.е. рельефный рисунок в виде капель на стене. По желанию заказчика осуществляется колеровка штукатурки по системе NCS.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, тщательно выровненной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений, снижающих адгезию фактурной краски (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой «Цветопрайм», заколерованной в цвет штукатурки. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

НАНЕСЕНИЕ:

Фактурная краска готова к применению и не требует разбавления. Перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния.

Допускается для облегчения работы разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве не более 50 г на ведро. В этом случае в каждое ведро одного цвета добавлять строго одинаковое количество воды.

Материал наносят с помощью фактурного валика. Нанесенный участок, немедленно перекрестными движениями валика начинают раскатывать, добиваясь получения равномерного расположения капель на стене и окрашивания укрываемой поверхности.

Для получения выраженной фактуры материал следует наносить в два слоя. Следует опытным путем установить размер поверхности, которую можно нанести и затирать без перерывов в работе. Разрыв материала устраивать в углах, стыках или устраивать русты с применением малярной ленты.

Работы проводятся при температуре от +5°C до +30°C. Стены необходимо предохранять от воды (дождя) на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем. Времы высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48 часов.

СОСТАВ:

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСХОД:	2 кг/м²
Плотность	1970 кг/м³
Температура применения	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -60 (+/-3)°C до + 60(+/-3)°C
Стойкость к воде не ранее чем, через	24 часа
Адгезия к бетону	не менее 1,5 Мпа
Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1	не менее 10 лет
Температура транспортировки и хранения	от +5°C до +25°C
Группа горючести	Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м,2
Группа воспламеняемости	В1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96-96
Дымообразующая способность	Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
Группа токсичности	Т2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89
Класс пожарной опасности	КМ2
Срок службы	не менее 10 лет
Время высыхания	24 часа
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Тип зданий	А-Б

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать контакта материала с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании материала в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Фактурная краска фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25оС. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Фактурная краска изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, и нанесения

Произведено: ООО «Кроно-Бел»,
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,
Промышленный проезд, дом 7

Тел.: +7 (4722) 35-82-03
Эл. почта: acrils.pro@mail.ru
Сайт: www.acril.pro