

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА РЕЛЬЕФ АКРИЛОВАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Стеновое фактурное покрытие для внутреннего и наружного применения, в качестве защитно-отделочного слоя для обычных штукатурок, бетонов, гипсовых и гипсокартонных листов, защитно-отделочного слоя в системе утепления.

---

### СВОЙСТВА:

Штукатурка поставляется готовой к применению. Фактура имеет своеобразный рисунок нанесенный шпателем, который может быть круговым, хаотичным, вертикальным или горизонтальным в зависимости от метода нанесения. По желанию заказчика осуществляется колеровка по системе NCS

---

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное от загрязнений, снижающих адгезию штукатурки (высолы, масляные и жировые пятна, известь, остатки красок и т.п.), основание необходимо обработать грунтовкой «Цветопрайм», заколерованной в цвет штукатурки. Нанесение нельзя производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.

---

### НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать тихоходным миксером до однородного состояния. Допускается для облегчения работы разбавлять материал в ведре питьевой водой в количестве не более 2% от массы материала. В этом случае в каждое ведро одного цвета добавлять строго одинаковое количество воды. Штукатурка наносится на поверхность шпателем равномерными движениями. Формируют рисунок мазкообразными движениями. В зависимости от вида движения - круговыми или прямолинейными - будет формироваться рисунок - круговой или прямолинейный. Нанесение штукатурки требует определенных навыков и должно производиться специалистами, имеющими опыт работы с данным материалом. Работы проводятся при температуре от +5 до + 30°C. Стены необходимо предохранять от воды (дождя) на период высыхания покрытия. В жаркое время года необходимо предохранять нанесенный слой от прямого нагрева солнцем. Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12 - 48 часов.

## **СОСТАВ:**

Стирол-акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода.

---

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

<b>РАСХОД:</b>	<b>2кг/м<sup>2</sup></b>
<b>Плотность</b>	<b>1970 кг/м<sup>3</sup></b>
<b>Температура применения</b>	<b>от +5°C до +30°C</b>
<b>Температура эксплуатации</b>	<b>от -60 (+/-3)°C до + 60(+/-3)°C</b>
<b>Стойкость к воде не ранее чем, через</b>	<b>24 часа</b>
<b>Адгезия к бетону</b>	<b>не менее 1,5 Мпа</b>
<b>Срок службы в условия эксплуатации УХЛ1</b>	<b>не менее 10 лет</b>
<b>Температура транспортировки и хранения</b>	<b>от +5°C до +25°C</b>
<b>Группа горючести</b>	<b>Г1 (Слабогорючий) ГОСТ 30244 м,2</b>
<b>Группа воспламеняемости</b>	<b>В1 (Трудновоспламеняемый) ГОСТ 30402-96-96</b>
<b>Дымообразующая способность</b>	<b>Д2 (Умеренная) ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18</b>
<b>Группа токсичности</b>	<b>Т2 (Умеренноопасная) ГОСТ 12.1.044-89</b>
<b>Класс пожарной опасности</b>	<b>КМ2</b>
<b>Срок службы</b>	<b>не менее 10 лет</b>
<b>Время высыхания</b>	<b>24 часа</b>
<b>Гарантийный срок хранения</b>	<b>12 месяцев</b>
<b>Тип зданий</b>	<b>А-Б</b>

---

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Избегать контакта штукатурки с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется производить работы в резиновых перчатках. При попадании штукатурки в глаза необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу. Беречь от детей!

---

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Штукатурка фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при температуре воздуха от +5 до +25°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию солнечных лучей

---

## **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:**

Штукатурка «Рельф» изготавливается с применением высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие качества штукатурки требованиям СТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, и нанесении.

---

**Произведено: ООО «Кроно-Бел»,  
Адрес: 308023, Россия, г. Белгород,  
Промышленный проезд, дом 7**

**Тел.: +7 (4722) 35-82-03  
Эл. почта: [acrils.pro@mail.ru](mailto:acrils.pro@mail.ru)  
Сайт: [www.acril.pro](http://www.acril.pro)**